



vecQUALITY[®]

FULL COATINGS

www.vecquality.es

email@vecquality.es

604 40 14 59

FICHA TÉCNICA

VQ-Plus.

CARACTERÍSTICAS:

VQ-Plus es una pintura fabricada a base de copolímeros acrílicos de excelente lavabilidad (Clase 1).

Es un revestimiento plástico de altísima calidad que presenta una gran resistencia a los rayos ultravioletas y demás agentes atmosféricos. Su terminación blanco nieve supercubriente está reforzada con conservantes antimoho para la protección de la película. Acabado MATE PROFUNDO. Permite frotarse sin que aparezcan rebrillos.

Se recomienda su aplicación en superficies tanto interiores como exteriores.

APLICACIONES:

VQ-Plus está indicada para todo tipo de soportes normalmente utilizados en construcción. Se aplica con facilidad sobre superficies de madera, yesos, cementos, mortero, hormigón, etc., consiguiendo un acabado mate de gran duración. Aplicable incluso en ambientes marinos.

MODO DE EMPLEO:

La aplicación de VQ-Plus se puede realizar por medios convencionales, a brocha, rodillo, o si se desea a pistola o airless.

Para su correcta aplicación se recomienda seguir los siguientes pasos:

Superficies nuevas sin pintar:

- Los soportes deberán estar perfectamente limpios, exentos de grasa.
- Para soportes en mal estado, es recomendable utilizar previamente un fondo fijador a fin de sellar la superficie y cerrar el poro. Evitaremos también una absorción excesiva de la pintura. Seguir las indicaciones de su ficha técnica
- Aplicar una primera mano de tratamiento con el mismo producto más diluido



VECQUALITY®

FULL COATINGS

www.vecquality.es

email@vecquality.es

604 40 14 59

(entre un 10-20% con agua) y una segunda mano diluido un 10% con agua o puro.

- No aplicar con riesgos de heladas, lluvias, ni en horas de máxima exposición solar.
- Se recomienda remover bien el contenido del envase para obtener una total homogeneidad del producto y así una buena aplicación.

Superficies ya pintadas:

- Es conveniente un perfecto lijado en superficies con capas viejas de pintura, sobre todo si es de cal, para facilitar la adherencia. Aconsejamos hacer antes una prueba de compatibilidad entre ambas pinturas.
- Si la pintura está mal adherida, con desconchados, cuarteados, etc.. se deben eliminar en primer lugar, y aplicar posteriormente una mano de fondo fijador diluido según las indicaciones de la ficha técnica.
- Si hay presencia de algas o mohos eliminar previamente mediante cepillado usando lejía.
- En soportes con humedad sanear previamente.
- En todos los casos proceder a continuación como en Superficies nuevas.

PRESENTACIÓN:

Se presenta en envases de 14 litros.

Color: BLANCO NIEVE.

PRECAUCIONES:

- Aplicar a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Si desea más información puede solicitar la Ficha de datos de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



vecquality[®]

FULL COATINGS

www.vecquality.es

email@vecquality.es

604 40 14 59

VQ-Plus posee las siguientes propiedades:

● Peso Específico	1,53 ± 0,05 kg/litro
● Viscosidad	1215 ± 5 KU
● Sólidos	48± 2 %(volumen), 67± 2 %(peso)
● Rendimiento por mano (aprox. 100 µm)	10-12 m ² /L
● COVs	Categoría c (base agua) 75/40 (2007/2010): máx 40 g/l
● Ligante	copolímeros estireno-acrílicos
● Aspecto	liso mate
● Secado al tacto	1 hora a 20°C y 50% de humedad
● Secado total	24 horas
● Repintado	3-4 horas (según temperatura y humedad)

Gestión de residuos: Colabore en la protección del medio ambiente. No tire los residuos por el desagüe. Elimine el contenido y el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitada en su municipio.

NOTA: Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha.

La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.

Versión Septiembre 2023. Esta versión anula las anteriores